



SCHÖNOX® PARKETT 600

zeer emissie-arme, schuifvaste, watervrije Universeel SMP lijm voor parket

Geschikt voor het verlijmen van alle gebruikelijke parketsoorten en onbehandelde kurkplaten op geschikte ondergronden, binnen.



Producteigenschappen

- met testrapport
- Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-155.10-435
- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- voldoet aan de eisen volgens EN 14 293
- geen wisselwerking met producten voor oppervlaktebehandeling
- harde lijmrillen
- watervrij, geen houtuitzetting
- universeel toepasbaar
- gronderen niet noodzakelijk
- zeer makkelijk te verwerken
- geschikt op gietasfalt zonder grondering
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- watervrij, geen houtuitzetting
- makkelijk verwijderen van lijmresten
- goede rilstand
- geschikt op vloerverwarming
- neutrale geur
- één-componenten
- gebruiksklaar
- geen afluchttijd
- lange inlegtijd
- in vergelijking met elastische lijmsystemen bij renovatie makkelijker te verwijderen

Toepassingsgebied

SCHÖNOX PARKETT 600 is geschikt voor het verlijmen van:

- staafparket, parketstroken, massief tegelparket
- olie bevattende houtsoorten
- mozaieparket
- hoogkant lamellen
- lamelparket
- kops hout RE/WE volgens DIN 68 702 (Let op het productdatablad SCHÖNOX EB V)
- meerlaags parket
- massieve delen
- Olijfhoutparket

- thermisch behandeld parket
- massief en meerlaags-massief bamboe-parket
- gerookte eiken (vrij van schadelijke restammoniak)
- onbehandelde vlakliggende kurkplaten voor vloeren
- SCHÖNOX isolatie- en ontkoppelingslagen op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen geschikt voor parket in fabrieken met heftruck / forkeftruck verkeer.
- Het verlijmen van laminaat of vloerbekledingen met MDF/HDF-onderlaag is mogelijk, als dit door de fabrikant is vrijgegeven. (Speciale informatie inwinnen)
- Voor het verlijmen van parket van de houtsoort Ipé/Lapacho, adviseren wij SCHÖNOX PU 960 PARKETT.

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, vlak, vormstabiel en droog.
- Voor een schuifvaste verlijming moet er op hogere eisen van de ondergrond (oppervlakte-vastheid) worden gelet.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Oude lijmresten en onvoldoende vaste egaliseerlagen volledig mechanisch verwijderen.
- Voor een stabiele verlijming op niet toereikend vaste ondergronden is het gebruik van ontkoppelingsvlies SCHÖNOX EB V mogelijk.
- Bij nieuwe afgezande gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 volgens EN 13 813 is voor het verlijmen geen grondering noodzakelijk.
- Voor massief parket moeten zwevend aangebrachte spaanplaten/OSB-platen

Technische gegevens

- Basis: SMP
- Kleur: beige
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,72 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 18 °C, niet boven 65 % rel. luchtvochtigheid
- Materiaalverbruik: Parketlengte tot 800 mm vertanding TKB B6, B10: ca. 800 g/m² Parketlengte vanaf 800 mm vertanding TKB B11, B15: ca. 900 - 1.250 g/m²
- Afluchttijd: geen
- Velvorming: na ca. 45 - 60 minuten
- Inlegtijd: ca. 40 min.
- Afbindtijd: ca. 24 uur
- Verdere verwerking van het hout: na 24 tot 48 uur¹

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.

¹Bij aangepaste verhouding tussen de houtvochtigheid en de met het object samenhangende luchtvochtigheid mogelijk

SCHÖNOX® PARKETT 600

tweelagig, verspringend worden verlijmd en vastgeschroefd, worden toegepast (min. dubbele parketdikte).

- Vooral voor parketsoorten met gladde kanten en parketelementen > 800 lengte is een vlakheidtolerantie volgens DIN 18 202 van ≤ 2 mm/m noodzakelijk.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 50, SCHÖNOX HS 10F of SCHÖNOX ZM RAPID verkregen.
- #1# en #2# zijn eveneens geschikt voor de opname van parket. S.v.p. op goede droging van het egaliseermiddel letten.
- Op minerale ondergronden kan SCHÖNOX HP RAPID vóór begin van de werkzaamheden toegepast worden om reststof te binden en de ondergrond te verstevigen.
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- Let op technische productinformatie van de fabrikant voor parketspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Parkett leggen:

- SCHÖNOX PARKETT 600 is gebruiksklaar.
- Parket, dat met SCHÖNOX PARKETT 600 wordt verlijmd, dient geklimatiseerd te zijn en moet een houtvochtigheid overeenkomstig het jaargetijde van gemiddeld 20 °C en ca. 50 % rel. luchtvochtigheid (houtvochtigheid van 9% \pm 2% losse staven, systeemparket 8% \pm 2%, kops hout 8 - 12%) hebben.
- De houtvochtigheid van massiefparket moet vóór de verlijming volgens EN 13 183-2 worden bepaald.
- Voor het verlijmen van parket moeten optimale klimatische eisen aan de omgeving worden gesteld -temperatuur > 18 °C, luchtvochtigheid < 65 %. Hier

geldt: klimatische eisen aan het verlijmen = klimatische eisen aan het gebruik. Bij een houtvochtigheid van ca. 9% is een omgevingstemperatuur van 22 °C en een luchtvochtigheid van ca. 50% noodzakelijk. Dit voldoet aan de fysische wetten van hout en is optimaal voor parketvloeren.

- De lijm met een lijmkam gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden. (Lijmhoppingen voorkomen)
- Alleen zoveel lijm opbrengen als binnen ca. 45 - 60 minuten met parket kan worden belegd.
- Het parket d.m.v. een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen, goed aankloppen en belasten of vastspijkeren. Let op voldoende bedekking van de parketruzijde. Bij onvoldoende bevochtiging een iets grotere vertanding kiezen.
- De afstand van het parket tot de wand of aansluitende delen dient minstens gelijk te zijn aan de dikte van het parket.
- Schuren en lakken eerst na volledig droging van de lijm.

Kurk leggen:

- De ondergrond moet geschikt, glad en egaal zijn.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX-egaliseermiddelen verkregen (zie gebruiksoverzicht) (toepassingsoverzicht)
- Eenlagige, onbehandelde kurkplaten moeten vlak liggen en moeten voor het verlijmen minstens 24 uur in de originele verpakking acclimatiseren.
- SCHÖNOX PARKETT 600 met vertanding TKB A4 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
- Niet meer lijm aanbrengen, dan binnen 20 minuten met kurkplaten kan worden verlijmd. Let op dat er voldoende lijm wordt aangebracht.
- Na het inleggen de bekleding grondig aanwrijven resp. aanwalsen.
- Aansluitende oppervlaktebehandeling eerst na 24 uur.

- Reeds verzegelde of met was voorbehandelde kurkplaten uitsluitend met SCHÖNOX CONTACT verlijmen.

Verpakking

- 18,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX PARKETT 600 koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel velvorming verwijderen en niet doorroeren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- RS 10 - methoxysilan houdend materiaal

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor reactiehars op polyurethaan- of SMP-basis, gevuld of op waterige basis, oplosmiddelvrij voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

SCHÖNOX® PARKETT 600

Declaratienummer

EPD-FEI-20150250-IBG1-EN

Datum van afgifte

24.09.2015

Geldig tot

23.09.2020

Advies

- SCHÖNOX PARKETT 600 is met geschikte poederpigmenten of Mixol Oxyd-kleurconcentraat kleurbaar. Speciale informatie inwinnen.
- Aangebroken lijm moet met kunststofolie worden afgedekt om afbinden van de lijm met luchtvochtigheid tegen te gaan. Reeds voorhanden huidvorming moet worden verwijderd.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Vuil op beschermde oppervlakken direct afvegen en restsluier met een geschikt onderhoudsmiddel (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Let op advies van de parketfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- De productdatabladeren van overige systeemproducten moeten in acht worden genomen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl