

- Hard
- Gebruiksklaar één-component systeem
- Oplosmiddelvrij
- Vrij van isocyanaten
- Makkelijk verwerkbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer snelle krachtopbouw

PRODUCT

Dispersie parketlijm met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor het verlijmen van uitzettingsongevoelig parket op goed absorberende ondergronden en tapisvloeren op houten tussenvloeren.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: Vinylacetaat/Ethyleen homopolymeer
Soortelijk gewicht (20 °C)	: ca. 1,4 g/ml
Viscositeit	: pasteus
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -20°C tot +70°C
Uithardingssysteem	: fysische uitharding
Afschrijfsterkte	: 5 N/mm ²
Corrigeerbaar tot	: ca. 20-30 minuten
Open tijd / inlegtijd	: ca. 30-40 minuten
Schuurbaar na	: ca. 24-48 uur
Beloopbaar na	: direct i.c.m. nagelen
Verbruik	: Afhankelijk van de ondergrond 500 – 800 g/m ² bij gebruik van lijmkam B3

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 23°C/50% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Uitermate geschikt voor het verlijmen van vele soorten houten vloeren zoals mozaïekparket, planken-, of laminaatparket (tot max. 250x50mm), lamelparket, tapis 6-8 mm (in combinatie met nagelen), meerlaags of kant en klaar parket. Niet geschikt voor het verlijmen van beuken, vochtgevoelig en exotisch hout. Geschikt voor gebruik op tussenvloeren van hout, spaanplaat of OSB- plaat (icm nagelen).

ONDERGROND

Poreuze ondergronden zoals hout en beton (alleen voor het verlijmen van spaanplaatbroodjes als ondervloer voor traditioneel tapis bij voorkeur op hoger gelegen verdiepingen. Op de begane grond alleen wanneer de ondervloer gegarandeerd droog is en blijft). Alvorens het parket gelegd wordt dient de vochtigheid van de ondergrond gemeten te worden. Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde te zijn (doorgaans max. 2% voor cementdekvloeren). Parketlijm H310 niet gebruiken op Anhydriet of magnesiumhoudende ondergronden. Gebruik hiervoor Frencken Hybride Parketlijm. Parketlijm H310 dient aangebracht te worden op een druk- en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond. Onregelmatigheden kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bijv. schuren of stralen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

VERWERKING

Voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Breng de lijm met behulp van de lijmkam B3 op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 30 min. met parket dichtgelegd kan worden. Het parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en aankloppen met een rubber hamer. Let op een goede overdracht van de lijm op het parket (min.80% bedekking). Eventueel het gelegde parket verzwaren. Na minimaal 24 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden. In het geval van het verlijmen van tapis op een houten ondervloer dan wel tussenvloer dient deze tevens genageld te worden. Na minimaal 48 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden. In het geval van verlijmd en genageld tapis is dit minimaal 24 uur. Reinigingsmiddel: H310 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde H310 kan enkel mechanisch verwijderd worden.

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWERKING

Het parket dient geacclimatiseerd te zijn en tussen 7 en 11% vocht te bevatten. Voor het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

- luchttemperatuur tussen maximaal 65%
- vloertemperatuur tussen 15°C en 20°C
- lijmt temperatuur minimaal 15°C

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
159261	Emmer	15 kg	1



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.