



Bona Amber

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een rijke amber houtkleur



Voor een rijke amber houtkleur vergelijkbaar met die van traditionele lakken op basis van oplosmiddelen maar dan zonder de bijbehorende schadelijke stoffen. Uitstekende schuureigenschappen. Zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming en/of bewegende vloeren zoals kopshout of plankenvloeren. Geschikt voor eiken en donkere houtsoorten inclusief tropische houtsoorten.

- Rijke houtkleur
- Goed schuurbaar
- Zeer geschikt voor vloerverwarming
- Vermindert de kans op kantverlijming
- GreenGuard gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis



Bona Amber

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een rijke amber houtkleur

TECHNISCHE GEGEVENS

Type grondlak:	Getinte 1-component watergedragen polyurethaan grondlak
Vast stofgehalte:	32%
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd (zie de relevante TDS)
Droogtijd:	1-2 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Roller
Verbruik:	8-10 m ² /liter (≈100-120g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton .
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	GreenGuard

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal.

Het product op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Bij droge en/of warme temperaturen kan er maximaal 4% Bona Retarder worden toegevoegd om de open tijd te verlengen en het risico op overlappingsen en verkleuringen te verlagen. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Attentie: Tropische houtsoorten zoals Team, Ipé, Gerookt Eiken, Wengé en vergelijkbare soorten, evenals sommige soorten naaldhout, bevatten natuurlijke ingrediënten – looistoffen, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, vochtproblemen of kleurveranderingen. Het wordt **sterk aanbevolen** om vooraf de houtsoort te identificeren en een proef uit te voeren om de kleur en het algemene uiterlijk van het systeem juist te kunnen beoordelen.



Bona Amber

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een rijke amber houtkleur

BEHANDELSHEMA

Bona Amber is geschikt voor eiken en donkere houtsoorten inclusief tropische houtsoorten.

Algemeen behandelingschema:

Optie 1: 1 x Bona Amber, tussenschuren korrel 150 + 1 x Bona Amber + 1-2 x Bona Aflak

Voor commerciële vloeren:

Optie 2: 1 x Bona Amber, tussenschuren korrel 150 + 1 x Bona Amber + 2 x Bona Aflak

Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Amber mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten
- Bona Amber is minder geschikt voor patroon vloeren

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken. Giet vervolgens de primer in een schone, droge bak.
2. Breng de Bona Amber aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-10 m²/liter. Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag.
3. Ca. 1-2 uur laten drogen.
4. Zodra het oppervlak droog is, kan de laag Bona Amber worden geschuurd om de opstaande houtvezels te verwijderen – met het Bona Scrad System of een gaasschijf (gebruik de fijnste korrel om het gewenste resultaat te bereiken, 120-150). U kunt ook 1 laag aflak aanbrengen voordat u gaat schuren. De aflak aanbrengen op de laag Bona Amber – zonder te schuren – kan mits dit gebeurt binnen 24 uur na het aanbrengen van de Bona Amber.
5. Goed stofzuigen en voltooi de behandeling met de Bona Aflak naar keuze.

BELANGRIJK

Bona Amber mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com